



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
06.05.2022

Hersteller
Sax-Farben AG Lack-und Farbenfabrik

Handelsname
Contact Plus

Beschreibung
Grundierung

Verwendungszweck
Dispersionssilikat Grundierung für die Renovation und Überbeschichtung mit Dispersionssilikatfarbe

Dichte (g/ml)
1.7

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.5-5.0	Glykole	0.3
Wasserglas	3.5-4.5	Wasser	28.0-30.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	3.0-4.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.2
		Entschäumer	0.5
		Tenside	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	23.0-25.0		
Marmormehl	14.0-16.0		
Siliciumdioxid	15.0-17.0		
FPAC	1.5-2.0	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.