



VSLF Produktedeklaration

Version 201

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
11.02.2022

Hersteller
Sax-Farben AG, Lack-und Farbenfabrik

Handelsname
HydroSil

Beschreibung
Silikonharzfarbe

Verwendungszweck
Hydrophobe Fassadenfarbe

Dichte (g/ml)
1.45

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	6.5-7.5	Ester	1.0
Silikonharz	3.0-3.5	Wasser	38.0-40.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	11.0-12.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.2
		Entschäumer	0.3
		Verdicker	0.7
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	11.0-13.0		
Diatomite	3.0-3.5		
Siliciumoxid	15.0-17.0		
Talkum	3.0-4.0	Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.