



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

24.03.2021

Hersteller

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

Handelsname

Samuro

Beschreibung

Kalkfarbe

Verwendungszweck

Kalkfarbe für Aussen- und Innenanstriche

Dichte (g/ml)

1.44

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Weisskalkhydrat	15.0-17.0	Glykole	0.5
Styrolacrylat	3.0-3.5	Wasser	36.0-39.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	2.0-2.5		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.8
		Verdicker	0.4
		Entschäumer	0.3
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	25.0-27.0		
Quarz	3.0-3.5		
Talkum	7.0-8.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.