



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
04.02.2021

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
Saxotol Lasur

Beschreibung
Holzlasur

Verwendungszweck
Oekologische Holzlasur für aussen

Dichte (g/ml)
0.9

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	30.0-33.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	41.0-43.0
Holzöl	6.0-7.0		
Ölmodifiziertes Harz	12.0-13.0		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Sikkative	2.4
		Hautverhinderungsmittel	1.0
		Tenside	0.6
		Lichtschutzmittel	1.5
Füllstoffe	Gew. %	Verdicker	0.6
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.